



## TECHNICAL DATA SHEET / TECHNISCHE DATENBLATT

### UTE 80 P

Mass per unit area Flächenmasse (g/m <sup>2</sup> )	85 (+/-2)
Weave/Bindung:	plain/lenwaid
Selvages/Kanten:	cut/geschnittene
Size/Schlichtetyp:	direct silan/direkte silan
Fabric design Gewebekonstruktion:	Warp/Kette: EC 9 – 34 tex Z20 876s Weft/Schuss: EC 9 – 34 tex Z20 876s
Thread count/Fadendichte:	Warp/Kette (10 cm) 120 Weft/Schuss (10 cm) 114
Width/Breite (cm):	100 -160 cm
Tensile strenght/ Zugfestigkeit N/5 cm	Warp/Kette: 1299 Weft/Schuss: 1173
L.O./Glühverlust (%)	0,99 ( 625 C - 60 min)
Min. roll lenght / Min. Rollenlänge (lfm):	5
Lap	paper tube, inner diameter 76 mm
Packing	polyethylene foil

TDS corresponds to certificate No. 412403043/1 from 17th January 2014.

**Resinas Castro S. L.**  
Polígono Industrial A Granxa, Rúa Cíes 190, 3ª Paralela,  
36400 O Porriño, Pontevedra  
**+34 986 34 29 53**  
**[www.castrocomposites.com](http://www.castrocomposites.com)**  
Email: [shop@castrocomposites.com](mailto:shop@castrocomposites.com)