

Ficha Técnica

VITROCORE REINFORCEMENTS

STILO	R350WR500C250R350
--------------	--------------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composition	E-vidrio	
Peso por unidad de área	gr/m ²	1470
Tolerancia del valor nominal	%	8%
Grosor en seco	mm	1,13
Composición:		
Capa 1: MAT de hilos	gr/m ²	350
Capa 2: tejido	gr/m ²	500
Capa 3: núcleo de PP	gr/m ²	250
Capa 4: MAT de hilos	gr/m ²	350
hilo: PES 110TEX	gr/m ²	20
Patron del hilo	trico, gauge 3,5	
Ancho del tejido(std)(1)	cm	125
Tolerancia del valor nominal	%	+1,5
Tipo de uso	Resinas insaturadas de poliéster y resinas epoxi	
Agente de acoplamiento	silano	
Contenido de humedad	%	<0,15
Longitud del rollo (1)	m	27
Peso del rollo	kg	50
Diámetro del tubo	mm	76

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD

Comportamiento toxicológico	Toxicologicamente inofensivo, no respirable
-----------------------------	---

EMBALAJE

Peso del palé	kg	800
Rollos por palé	16	

ALMACENAMIENTO

En embalaje original. Mantener seco
